

Rullo brevettato in grado di riallineare, mediante differenti velocità periferiche, gli avanzamenti delle piastrelle all'interno del forno prima che il materiale arrivi alla zona di cottura.

## Composizione mineralogica

- Corindone
- Mullite
- Zirconio

Titolo di $Al_2O_3$	78%
Densità apparente	2.85 Kg/dm <sup>3</sup>
Porosità apparente	16%
Acqua assorbita	5.8%
M.O.E. 20 °C	> 105 GPa
Coefficiente di dilatazione termica	$5.1 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

## Colore identificativo



Grigio finestra  
RAL 7040

